

## ПОЛНЫЕ СЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫХ НЕЙТРОНОВ С ПАЛЛАДИЕМ И ГИДРИДОМ ПАЛЛАДИЯ

А.В. Антонов, В.Б. Гинодман, Л.Н. Жерихина, А.И. Исаков, С.П. Кузнецов,  
И.В. Мешков, А.Д. Перекрестенко

На спектрометре очень холодных нейтронов в диапазоне скоростей нейтронов  $2,5 \div 90 \text{ м/с}$  исследованы полные сечения взаимодействия нейтронов с  $\text{Pd}$  и  $\text{PdH}_x$  ( $x = 0,008; 0,105; 0,26; 0,32; 0,51; 0,71$ ) при  $T = 300 \text{ и } 80 \text{ К}$ .

Для изучения системы металлы — водород привлекаются различные методы нейтронной физики, использующие как тепловые (с энергией  $E \leq 10^{-2} \text{ эВ}$ ), так и холодные ( $10^{-4} \text{ эВ} \leq E \leq 10^{-2} \text{ эВ}$ ) нейтроны. В данной работе впервые проведено исследование взаимодействия очень холодных нейтронов ( $\text{OHN}$ ,  $E \leq 10^{-5} \text{ эВ}$ ) с  $\text{Pd}$  и  $\text{PdH}_x$  ( $x = 0,008; 0,105; 0,26; 0,32; 0,51; 0,71$ ). Для этого по пропусканию пучка нейтронов через образец на спектрометре  $\text{OHN} / 1$  были измерены полные макроскопические сечения  $\Sigma_t$  взаимодействия нейтронов с  $\text{Pd}$  и  $\text{PdH}_x$  в зависимости от скорости нейтронов в веществе  $v / 2$ . Для измерений использовался один исходный образец чистого (99,99%)  $\text{Pd}$  толщиной 73,9 мкм, который после проведения измерений на нем был электрохимически насыщен водородом до концентрации  $x = 0,71$ . Концентрация определялась взвешиванием образца. Промежуточные концентрации были получены частичным удалением водорода из образца при температуре  $300^\circ\text{C}$  в термостате.

Расчет сечений осуществлялся по формуле /2/:

$$\Sigma_t = - (1/d) \ln [\sqrt{(T^2/2\tau R^2)^2 + 1/R^2} - T^2/2\tau R^2],$$

где  $d$  — толщина образца;  $\tau$  — наблюдаемое пропускание нейтронов;  $T$  — коэффициент прохождения нейтронной волны через образец;  $R$  — коэффициент ее отражения от границы исследуемого вещества с вакуумом. Скорость нейтронов в веществе определялась как

$$v = \sqrt{v_z^2 - 4\pi\hbar^2 N(b_K^{Pd} + xb_K^H)/m^2}.$$

Здесь  $v_z$  — вертикальная составляющая скорости нейтронов после пролета шестиметровой пролетной базы спектрометра;  $\hbar$  — постоянная Планка,  $N$  — число атомов  $\text{Pd}$  в кубическом сантиметре;  $b_K^{Pd}$  и  $b_K^H$  — амплитуды когерентного рассеяния нейтронов ядрами соответственно  $\text{Pd}$  и  $\text{H}$  /3/;  $m$  — масса нейтронов. При насыщении металлов водородом их кристаллическая решетка "разбухает", а следовательно, меняются атомарная концентрация  $N = N_0/(1 + \delta)$  и толщина образца  $d = d_0 \sqrt[3]{1 + \delta}$ , где  $N_0$  и  $d_0$  — атомарная концентрация и толщина исходного образца  $\text{Pd}$ ;  $\delta$  — относительное увеличение объема образца. В исследованном диапазоне изменения параметра  $x$  гидрид палладия является двухфазной системой. С учетом этого

$$\delta = [\delta_a(x_\beta - x) + \delta_\beta(x - x_a)]/(x_\beta - x_a).$$

Здесь  $x_a$ ,  $x_\beta$  — концентрации в палладии водорода, находящегося соответственно в  $\alpha$ - и  $\beta$ -фазах;  $\delta_a$ ,  $\delta_\beta$  — относительные увеличения объема образца гидрида палладия, находящегося соответственно в  $\alpha$ - и  $\beta$ -фазах /4/.

Измерения зависимостей  $\Sigma_t(v)$  проводились с образцами при температурах 300 и 80 К. Полученные данные представлены на рис. 1–3. Из анализа методом наименьших квадратов зависимостей  $\Sigma_t(v)$ , соответствующих чистому  $\text{Pd}$ , следует, что при обеих температурах эти зависимости следуют закону  $\propto 1/v$  и в пределах точности измерений совпадают. Экстраполяцией полученных данных было определено полное микроскопическое сечение  $\sigma_t = \Sigma_t/N$  для тепловых нейтронов ( $v = 2200 \text{ м/с}$ ), оказавшееся равным

$6,52 \pm 0,09$  б, что находится в удовлетворительном согласии с табличным сечением захвата  $\sigma_c = 6,9 \pm 0,4$  б /3/. Отсюда следует, что в исследованном диапазоне скоростей нейтронов полные сечения, в основном, определяются процессом захвата нейтронов ядрами Pd.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 1. Зависимости полных макроскопических сечений взаимодействия от скорости нейтронов: а) Pd при 300 (1), и 80 К (2), закон  $\propto 1/v$  (3); б) PdH<sub>0,08</sub> при 300 К (1); PdH<sub>0,71</sub> при 80 (2) и 300 К (3).

Рис. 2. Зависимости полных макроскопических сечений взаимодействия от скорости нейтронов: а) PdH<sub>0,32</sub> при 300 (1) и 80 К (2); б) PdH<sub>0,51</sub> при 300 (1) и 80 К (2).

Рис. 3. Зависимости полных макроскопических сечений взаимодействия от скорости нейтронов: а) PdH<sub>0,105</sub> при 300 (1) и 80 К (2); б) PdH<sub>0,26</sub> при 300 (1) и 80 К (2).

Зависимости  $\Sigma_t(v)$ , полученные при взаимодействии ОХН с системой палладий – водород, имеют более сложный вид, зависящий как от концентрации водорода, так и температуры образцов. Из сравнения этих зависимостей с данными для Pd следует, что одним из основных процессов, определяющих полные сечения, является захват нейтронов ядрами Pd и H. Заметный вклад дает также упругое некогерентное рассеяние нейтронов на связанных ядрах (в основном, на водороде), сечение которого не зависит от  $v$ . Например, для зависимости  $\Sigma_t(v)$ , соответствующей  $x = 0,71$  и 300 К, для  $v = 50$  м/с этот вклад  $\approx 9\%$  (при учете угла 25°, под которым детектор "виден" из образца). Разность  $\Sigma_t(v)$ , измеренных при различных температурах образца, определяется процессом неупругого рассеяния нейтронов на тепловых колебаниях кристаллической решетки, подчиняющимся закону  $\propto 1/v$  [2]. Однако из представленных результатов следует, что эта разность соответствует закону  $\propto 1/v$  во всем исследованном диапазоне скоростей нейтронов только для  $x = 0,71$ . При других концентрациях ( $x = 0,105; 0,26; 0,32; 0,51$ ) зависимость  $\propto 1/v$  наблюдается на ограниченном участке  $30 \text{ м/с} < v < 80 \text{ м/с}$ , а при меньших скоростях зависимости  $\Sigma_t(v)$ , соответствующие различным температурам образцов, пересекаются. Последнее можно объяснить упругим некогерентным рассеянием нейтронов [5] на флуктуациях плотности водорода, концентрация и размер которых, по-видимому, зависят от соотношения  $\alpha$ - и  $\beta$ -фаз, менявшегося в данных измерениях насыщением образца палладия до различных концентраций водорода и охлаждением до 80 К.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Антонов А. В. и др. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 10, 10 (1977).
- Антонов А. В. и др. Краткие сообщения по физике ФИАН. № 11, 13 (1978).
- Neutron Cross Section Series. 1, Part A., New-York, Academic Press, 1981.
- Водород в металлах. М., Мир, 1981, т. 1, 2.
- Антонов А. В. и др. ФТТ, 26, 1585 (1984).

Поступила в редакцию 28 ноября 1985 г.