

ЗАПОМИНАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
МНОП-СТРУКТУРЕ

А. Б. Кравченко, А. Ф. Плотников,
В. Н. Селезнев, В. Э. Шубин

УДК 681.327.67

Приведены результаты по записи оптической информации на структуре Au-Si₃N₄-SiO₂-Si под действием излучения He-Ne и GaAs лазеров.

При энергии записи 1,3·10⁻⁷ дж наблюдалось изменение величины фотоалектродвижущей силы в отношении I : 7.

Известно, что структуры металл-Si₃N₄-SiO₂-Si могут быть использованы в вычислительной технике для хранения электрической информации.

Для них характерно хорошее быстродействие (время цикла запись-считывание-стирание составляет сотни наносекунд) и длительное хранение информации (до нескольких тысяч часов) /1/.


Представляет интерес рассмотреть возможность применения МНОП-структур в оптоалектронных вычислительных системах для записи и считывания оптической информации. Для реализации этой возможности необходимо управлять переключением состояний структуры световым воздействием.

В работе /2/ сообщалось о записи оптической информации на структуре металл-CdSe-Si₃N₄-SiO₂-Si лучом лазера, где чувствительность к свету обеспечивалась введением дополнительного слоя фотопроводника CdSe. Необходимость использования в таких системах высокоомных фотопроводников приводит к ограничению их быстродействия.

О принципиальной возможности запоминания оптического сигнала на обычной МНОП-структуре сообщалось в работе /3/, однако при этом не приведено каких-либо количественных оценок.

В настоящей работе исследовалось переключение структуры Au-Si₃N₄-SiO₂-Si под действием света лазера.

Образцы, изготовленные в НИИ физических проблем, представляют собой пластинки Si n -типа с удельным сопротивлением около 10 ом.см, на которые последовательно наносятся слой двуокиси кремния толщиной 20 - 30 Å, слой нитрида кремния толщиной 1000 Å.



Р и с. 1. Зависимость фотоэлектродвижущей силы от постоянного смещения. I - амплитуда напряжения, приложенного к структуре, < 35 в; II - амплитуда напряжения 37 в; III - амплитуда напряжения 34 в, структура освещена излучением Галс-лазера, энергия импульса $1,8 \cdot 10^{-7}$ дж; IV - амплитуда напряжения 42 в; V - амплитуда напряжения 34 в, структура освещена светом Не-Не лазера ($\lambda = 0,63$ мк) мощностью 13 мвт, длительность импульса 100 мксек

и наносится полупрозрачный слой золота. Площадь золотого электрода составляет $0,5 \text{ mm}^2$. Контактом к кремнию служил напыленный слой Al.

Переключение структуры из одного состояния в другое обусловлено изменением заряда ловушек на границе слоев SiO_2 - Si_3N_4 .

Оно происходит при приложении к слою диэлектрика напряжения выше некоторой пороговой величины и является следствием туннелирования заряда через слой SiO_2 в полупроводнике. Заряд ловушек вызывает изменение потенциала поверхности полупроводника, что позволяет судить о состоянии структуры по величине фотоаэлектродвижущей силы ε_f , возникшей на контактах структуры при освещении ее импульсом света. На рисунке I для исследуемых нами образцов представлена зависимость величины ε_f от внешнего постоянного напряжения U_0 , приложенного к структуре.

При приложении к электродам структуры импульсов напряжения длительностью 100 мксек и амплитудой $U < 35$ в не было отмечено перезарядки ловушек. Кривая (I) соответствует исходному состоянию структуры.

При увеличении амплитуды импульсов $U > 35$ в наблюдается изменение приповерхностного потенциала полупроводника, и как следствие, наблюдается сдвиг кривых, характеризующих зависимости фотоаэлектродвижущей силы от внешнего смещения (кривые II, IV).

Величина сдвига ΔU пропорциональна изменению заряда ловушек Q на границе $\text{SiO}_2\text{-Si}_3\text{N}_4$:

$$\Delta U = \frac{Q}{C(\text{Si}_3\text{N}_4)},$$

где $C(\text{Si}_3\text{N}_4)$ – ёмкость слоя Si_3N_4 .

В исследуемых структурах величина ΔU достигала 20–25 в. Заряд ловушек можно изменить, если на структуру одновременно с импульсом напряжения, величина которого меньше пороговой, действует импульс света с длиной волны, соответствующей области собственного поглощения Si. Приложенное к структуре напряжение делится между слоем диэлектрика U_D и слоем пространственного заряда U_{pz} . При облучении светом электронно-дырочные пары, образующиеся в приповерхностной области полупроводника, экранируют поле, что приводит к уменьшению U_{pz} на величину ΔU_{cv} .

Соответственно, возрастает напряжение на диэлектрике

$$U'_D = U_D + \Delta U_{cv}.$$

Подбирая параметры светового импульса, можно получить напряжение на диэлектрике, превышающее пороговую величину.

В наших экспериментах на структуру подавался импульс $U = 34$ в длительностью 100 мсек.

В отсутствии света перезарядки ловушек не отмечалось (кривая I).

Если одновременно с импульсом поля ($U = 34$ в) структура освещалась светом Не-Не лазера мощностью 12 мвт, наблюдалась существенная перезарядка (кривая II). Сдвиг характеристики $e_{\Phi} = f(U_0)$ составил 2 вольта, что при внешнем смещении $U_0 = 10$ в соответствует изменению величины e_{Φ} в отношении 1:7.

Аналогичные результаты получены при использовании в качестве источника света полупроводникового инжекционного лазера GaAs. При энергии импульса света $I \cdot 8 \cdot 10^{-7}$ дж сдвиг характеристики $\Delta U = 1,2$ в, а изменение величины фотоаэлектродвижущей силы составило 1:4 (кривая III).

При увеличении количества квантов света, поглощаемых в полупроводнике, сдвиг характеристики $e_{\Phi} = f(U_0)$ может быть увеличен. Однако для уверенного считывания информации полученный сдвиг в несколько вольт можно считать приемлемым.

Таким образом, в наших экспериментах показана принципиальная возможность использования излучения Не-Не и GaAs лазеров для записи и считывания информации на структурах $\text{Au-Si}_3\text{N}_4 - \text{SiO}_2 - \text{Si}$.

Авторы выражают благодарность В. В. Постелову за предоставленные структуры и Ю. М. Попову за внимание к работе.

Поступила в редакцию
25 июня 1973 г.

Л и т е р а т у р а

1. J. T. Wallmark, I. H. Scott. RCA Review, 30, 335 (1969).
2. Ю. М. Попов, А. Ф. Плотников, В. В. Постелов. ФИ, в печати.
3. G. F. Vanstone. Electronics Letts., 8, 13 (1972).