

ИСПАРЕНИЕ GaAs ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Н.Н. Лойко, С.Н. Максимовский, А.П. Шотов

Исследовано влияние спектрального состава излучения ксеноновой лампы ДКСШ-1000 на процесс испарения арсенида галлия в атмосфере водорода. Методом оже-спектроскопии установлено, что при облучении поверхности образцов GaAs УФ излучением при 800°C нарушения стехиометрии состава приповерхностного слоя не происходит.

При нагреве GaAs диссоциирует на галлий и молекулы As_2 и As_4 . Однако существенная разница между давлениями пара галлия и мышьяка не позволяет выращивать пленки GaAs стехиометрического состава путем испарения самого соединения [1]. Поэтому для выращивания арсенида галлия из паровой фазы обычно используют методы раздельного переноса галлия и мышьяка — метод химического газового транспорта, метод химического осаждения из металлогорганических соединений, метод молекулярно-лучевой эпитаксии.




Рис. 1. Оже-спектры образцов GaAs до обработки (1), после прогрева (2), после облучения световым потоком ($\lambda = 0.4-1.2 \mu\text{м}$) (3), после УФ облучения (4).

Наряду с этим большой интерес представляет выращивание пленок арсенида галлия из паровой фазы путем испарения самого соединения.

На испарение полупроводниковых соединений сильно влияют условия проведения процесса /2/. Ранее уже проводились исследования влияния электромагнитного излучения на испарение CdS и ZnSe /3,4/. Было установлено, что скорости испарения этих соединений при оптическом и термическом воздействии сильно различаются. Очевидно это связано с тем, что световое воздействие изменяет концентрацию свободных носителей в приповерхностной области и влияет на положение уровня электрохимического потенциала.

В данной работе исследовалось влияние светового облучения на испарение GaAs в атмосфере водорода. Испарение GaAs проводилось в технологическом реакторе, описанном ранее в /5/. Использовались образцы арсенида галлия, легированные хромом до концентрации $5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$. Факт испарения устанавливается по потере массы образца.

Известно, что при нагреве GaAs в вакууме интенсивное испарение мышьяка начинается при температуре выше 640°C , а остающийся на поверхности Ga собирается в капли. Нами было установлено, что интенсивное разложение GaAs в атмосфере водорода при давлении 1,1 атм начинается при $T > 720^\circ\text{C}$. Данные оже-анализа подтверждают наличие на поверхности галлия и отсутствие мышьяка (рис. 1, спектр 2), и на микрофотографии поверхности образца GaAs видны капли галлия (рис. 2a):




Рис. 2. Морфология поверхности образцов GaAs после прогрева (а), после облучения световым потоком ($\lambda = 0,4-1,2 \mu\text{м}$) (б), после УФ облучения (в).

При облучении поверхности образца арсенида галлия световым потоком ксеноновой лампы ДКСШ-1000, излучающей в диапазоне длин волн 0,28 – 1,2 мкм, с интенсивностью 5 Вт/см², в атмосфере водорода оказалось, что интенсивность испарения As существенно уменьшается при тех же температурных режимах. Разложение соединения с преимущественным испарением мышьяка происходит при более высокой температуре ($> 1000^{\circ}\text{C}$).

Для того чтобы установить, как влияет спектральный состав излучения на процесс испарения арсенида галлия, использовались оптические фильтры. При облучении поверхности арсенида галлия световым потоком в диапазоне спектра 0,4 – 1 мкм (выделяемого оптическими фильтрами ЖС-4, СЗС-22 и КС-19) с интенсивностью 2–3 Вт/см² диссоциация начинается при температуре $\sim 800^{\circ}\text{C}$. Полученные оже-спектры идентичны оже-спектрам термически нагревого образца (рис. 1, спектры 2,3) и свидетельствуют о наличии на поверхности только галлия. В то же время морфология облученного образца отличается от морфологии термически нагревого образца (рис. 2 а,б), что связано, по-видимому, с локальным перегревом поверхности при облучении.

Облучение поверхности арсенида галлия световым потоком в УФ области спектра 0,28–0,4 мкм (выделяемой с помощью оптического фильтра УФС-2) с интенсивностью 0,4 Вт/см² приводит к изменению процесса испарения. На микрофотографиях поверхности образца (рис. 2 в) не были обнаружены капли галлия, столь характерные для предыдущих случаев. Исследование поверхности GaAs методом оже-спектроскопии показало отсутствие нарушения стехиометрии состава приповерхностного слоя, характерного для термического нагрева.

Сравнение двух одинаковых образцов арсенида галлия, один из которых был подвергнут термическому воздействию, а другой – УФ облучению, с примерно одинаковой потерей массы за одно и то же время показывает, что при термическом воздействии убыль массы определялась в основном потерей мышьяка, а при фотостимулированном испарении – как потерей мышьяка, так и галлия. По-видимому, здесь проявились особенности воздействия УФ облучения на процесс испарения арсенида галлия. Можно предположить, что диссоциации соединения на отдельные компоненты не происходит, а имеет место мономолекулярное испарение арсенида галлия. Более детальное заключение о механизме воздействия УФ облучения на испарение GaAs требует дальнейших исследований.

Этот эффект был использован для очистки поверхности GaAs. Фотостимулированная очистка поверхности арсенида галлия для фотокатодов с отрицательным электронным средством перед их активировкой приводила к увеличению в 2–3 раза интегральной чувствительности фотокатода GaAs–Cs–O /6/. Фотостимулированное испарение использовалось также в процессе выращивания пленок GaAs стехиометрического состава из паровой фазы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chang L.L. et al. J. Vac. Sci. Technol., 10, № 5, 655 (1973).
2. Гудман К. Рост кристаллов. М., Мир, 1977.
3. Somogyai G.A., Lester J.E. J. Chem. Phys., 43, № 5, 1450 (1965).
4. Пикус Г.Я., Чайка Г.И. УФЖ, 18, 933 (1973).
5. Maximovsky S.N., Revokatova I.P., Selezneva M.A. J. Cryst. Growth, 52, 141 (1981).
6. Нопле Э.Л. и др. ФТТ, 23, № 9, 2752 (1981).

Поступила в редакцию 23 марта 1988 г.