

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕНГМЮРОВСКИХ ПЛЕНОК БАКТЕРИОРОДОПСИНА МЕТОДОМ ГЕНЕРАЦИИ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

А.С. Алексеев, С.И. Валянский, В.В. Савранский

Проведены экспериментальные исследования нелинейных свойствmono- и мультислойных пленок бактериородопсина, нанесенного методом Ленгмюр-Блоджетт (ЛБ) на твердые подложки. Показано, что метод генерации второй гармоники может быть эффективно использован для анализа ориентации молекул и качества ЛБ пленок бактериородопсина.

В молекулярной электронике, ставящей одной из своих задач создание элементов с размерами молекул, большое значение имеет применение технологии ЛБ для приготовления пленок с заданной ориентацией молекул. Создание подобных пленок требует развития простых и надежных методов, дающих информацию о структуре пленок, их однородности и физических свойствах. Такими методами могут стать нелинейно-оптические, успешно применяемые для анализа поверхности твердых тел. Выбор молекулы бактериородопсина (БР) в качестве объекта исследования связан с тем, что действием света в этих молекулах можно вызывать различные обратимые физико-химические процессы, в частности, под действием импульса света БР может генерировать фотопотенциал. Это делает пленки из ориентированных молекул БР весьма перспективными для создания устройств молекулярной электроники. А достаточно большое значение нелинейных констант делает возможным использование метода генерации второй гармоники (ГВГ) для анализа ЛБ пленок из этого материала /1/.

Пленки БР получали методом ЛБ на установке KSV-2000 (Финляндия). На поверхность воды наносили небольшое количество раствора молекул БР и фосфолипида в гексане. После испарения гексана смесь на поверхности воды поджималась до образования монослоя ( $\sim 35$  дин/см). Часть образовавшейся пленки затем переносили на твердую подложку, сохраняя неизменной величину поверхностного давления. В качестве подложек использовались пластинки из оргстекла, плавленого кварца или монокристаллического кремния. Подготовка подложек и приготовление пленок с молекулами БР проводились по методике /2, 3/, которая позволяла получать монослойные пленки и мультислойные структуры.

Сигнал второй гармоники (ВГ) наблюдали при отражении от ЛБ пленок или при прохождении через них (подложка прозрачная) импульсов излучения YAG:Nd<sup>3+</sup> лазера с модуляцией добротности, длиной волны  $\lambda = 1060$  нм, длительностью 10 нс и энергией в импульсе  $E \sim 0,5$  мДж. Диаметры пятна излучения на пленке варьировались от 0,1 до 0,5 мм. Излучение ВГ с  $\lambda = 532$  нм после прохождения фильтра, отрезающего излучение с  $\lambda = 1060$  нм, регистрировалось на ФЭУ-79, сигнал с которого подавался на стробируемый усилитель-накопитель. Калибровка установки для ГВГ проводилась с помощью тонкой монокристаллической кварцевой пластинки.

Мощность второй гармоники  $P_2$ , возбуждаемой при прохождении одномодового гауссова пучка света с угловой частотой  $\omega$  и мощностью  $P_1$ , описывается выражением /4/:

$$P_2 = (2\mu_0^{3/2} \epsilon_0^{1/2} \omega^2 d_{11} P_1 l^2 / \pi W_0 n_2 n_1^2) [\sin(\Delta k/2) / (\Delta k/2)]^2,$$

где  $n_1$  и  $n_2$  — показатели преломления кристалла на частотах основного излучения и второй гармоники;  $W_0$  — радиус основы лазерного луча;  $\mu_0$  и  $\epsilon_0$  — магнитная и диэлектрическая проницаемости вакуума;  $d_{11}$  — составляющая тензора нелинейной оптической восприимчивости второго порядка;  $l$  — толщина кристалла;  $\Delta k = k_2 - 2k_1$  ( $k_1$  и  $k_2$  — волновые числа падающей волны и преобразованной во вторую гармонику). Для кварца  $d_{11} \sim 3,6 \cdot 10^{-13}$  м/В. Отсюда значение  $d_{11}$  составляет  $(3,3 \pm 1,4) \cdot 10^{-11}$  м/В. Под действием

вистм возбуждающего света в БР происходит изменение показателя преломления, но величина этого изменения мала и может не учитываться при данной точности измерений /5/.

При исследовании ЛБ пленок, содержащих БР, было определено, что сигнал ГВГ слабо зависит от поляризации (P или S) падающего излучения, а также от вращения образца вокруг оси, лежащей в плоскости падения излучения и проходящей через центр светового пятна. В то же время наблюдалась зависимость мощности ГВГ от числа слоев N:  $P_2 \propto N^2 P_1^2$ .

Эти эксперименты позволяют сделать следующие выводы.

1. Метод ГВГ является удобным и простым для определения однородности ЛБ пленок на основе БР. Используя значение  $d_{\text{БР эф}}$ , можно определить количество монослоев ЛБ пленки БР, начиная с одного.

2. Из отсутствия зависимости от поляризации падающего излучения следует, что главная ось молекулы БР не перпендикулярна поверхности подложки, а составляет с ней некоторый угол, близкий к  $45^\circ$ . Отсутствие угловой зависимости от азимутального вращения ЛБ пленок БР указывает, что пленка на подложке состоит из набора доменов, в каждом из которых молекулы ориентированы, но суммарная поляризация в доменах друг относительно друга ориентирована произвольно. Это подтверждает и тот факт, что при увеличении света на подложке зависимость интенсивности второй гармоники от угла поворота ЛБ пленки в азимутальной плоскости меньше флюкутирует и приближается к константе.

3. Большое значение  $d_{\text{БР эф}}$  (в десять раз больше, чем у ниобата лития) делает ЛБ пленки БР весьма перспективными преобразователями света для оптоэлектроники, но только для тонких слоев, поскольку молекулы БР обладают поглощением в видимой части спектра.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Акцинистров О. А. и др. Письма в ЖЭТФ, 37, 175 (1983).
2. San - Bao Hwang et al. Biochime and Biophysica Acta, 509, 300 (1978).
3. San - Bao Hwang et al. J. Membrane Biol., 36, 115 (1976).
4. Swalen J. D. Thin Solid Films, 160, 197 (1988).
5. Савранский В. В., Ткаченко Н. В., Чухаров В. И. Биологические мембранны, 4, 479 (1987).

Институт общей физики АН СССР

Поступила в редакцию 19 октября 1988 г.