

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НЖК И ШИРИНЫ СВЕТОВОГО ПУЧКА НА ПАРАМЕТРЫ ОРИЕНТАЦИОННОЙ АБЕРРАЦИОННОЙ САМОФОКУСИРОВКИ

А.С. Золотко, В.Ф. Китаева, Н. Кроо*, Н.Н. Соболев, Л. Чиллаг*

Экспериментально исследовано влияние температуры нематического жидкого кристалла и радиуса светового пучка на параметры ориентационной аберрационной самофокусировки узких световых пучков.

Исследования проводились с нематическим жидким кристаллом (НЖК) 5ЦБ, имеющим нематическую фазу в интервале температур от 24 до 35°C на установке, описанной в [1]. Результаты экспериментальных исследований влияния температуры сводятся к следующему:

1. Пороговая мощность P_{th} с увеличением температуры НЖК монотонно убывает (это согласуется с результатами [2]).

2. Число колец N аберрационной картины при постоянной температуре монотонно возрастает с увеличением мощности пучка P и достигает максимального значения N_s при $P > 2P_{th}$. С увеличением температуры N_s убывает.

3. Время появления первого аберрационного кольца T_1 и время установления стационарной аберрационной картины T_2 [3] уменьшаются с увеличением температуры (при фиксированной мощности) и мощности (при фиксированной температуре). Они обнаруживают немонотонную температурную зависимость при фиксированном значении отношения P/P_{th} (рис. 1.).

Уменьшение пороговой мощности с ростом температуры НЖК, как легко видеть, связано с уменьшением его параметра порядка S . Действительно, $P_{th} \sim K_{eff}/\Delta\epsilon$ [4] (K_{eff} – эффективная упругая постоянная кристалла; $\Delta\epsilon$ – его оптическая анизотропия). Так как $K_{eff} \sim S^2$, $\Delta\epsilon \sim S/5$, то $P_{th} \sim S$.

Максимальное число аберрационных колец N_s , согласно теории ориентационной аберрационной самофокусировки [6], должно уменьшаться с ростом температуры кристалла, так как при этом уменьшается величина оптической анизотропии, которая по существу и определяет величину N_s . Экспериментальный результат настоящей работы полностью подтверждает выводы теории.

Что касается времен T_1 и T_2 , то их величина обратно пропорциональна скорости χ переориентации директора [7], которая при фиксированном значении величины P/P_{th} пропорциональна упругой постоянной K_{eff} и обратно пропорциональна разности $\mu_3 - \mu_2$ коэффициентов Лесли (вязкости):

$$\chi = \frac{2\pi K_{eff}}{(\mu_3 - \mu_2)L} \left\{ (1+g)^2 \left(\sqrt{\frac{P}{P_{th}}} - \frac{g}{1+g} \right)^2 - 1 \right\} \quad (1)$$

(L – толщина НЖК; $g = \sqrt{2}L/\pi w$; w – радиус светового пучка). С увеличением температуры НЖК уменьшается как K_{eff} , так и вязкость кристалла. Немонотонное изменение T_1 и T_2 , т. е., по существу χ , с ростом температуры НЖК свидетельствует о разных скоростях изменения упругих свойств кристалла и его вязкости.

Методика, предложенная в [7,8], позволяет измерять скорость переориентации директора НЖК и, в частности, изучать ее зависимость от температуры. В настоящей работе мы ограничились определением χ для кристалла 5ЦБ для случая $P/P_{th} = 1,8$ и трех значений температуры кристалла. Полученные значения $\chi = 0,11 \text{ с}^{-1}$ ($t = 25^\circ\text{C}$), $\chi = 0,09 \text{ с}^{-1}$ ($t = 28^\circ\text{C}$), $\chi = 0,11 \text{ с}^{-1}$ ($t = 32^\circ\text{C}$) свидетельствуют, как и следовало ожидать, о немонотонной зависимости χ от температуры t .

При изучении зависимости параметров (P_{th} , T_1 , T_2 и Θ) ориентационной аберрационной самофокусировки от радиуса светового пучка w кювета с НЖК смешалась из центра перетяжки лазерного пучка $w = w_0$, создаваемой линзой с фокусным расстоянием $f = 280 \text{ mm}$, на разные расстояния l . На рис. 2 при-

* Центральный институт физических исследований Венгерской Академии наук, Будапешт.

ведена полученная экспериментально зависимость P_{th} от l . Значения l и w связаны /9/ простым соотношением:

$$w^2(l) = w_0^2 [1 + (\lambda l / \pi w_0^2)^2]^2, \quad (2)$$

а значения P_{th} и w , согласно /8/, соотношением

$$P_{th} = A (1 + \pi w / \sqrt{2} L)^2 \quad (3)$$

(L — толщина кристалла; A — константа, зависящая от свойств НЖК). Из измеренных значений P_{th} , используя соотношения (2) и (3), можно оценить значение $w_0 = 57$ мкм. (На рис. 2 сплошная кривая — зависимость P_{th} от l , рассчитанная по (3) для $w_0 = 57$ мкм.)




Рис. 1 Зависимость времен T_1 и T_2 от температуры кристалла при $P/P_{th} = 1,4$ (1) и $P/P_{th} = 1,2$ (2).




Рис. 2

Рис. 2 Зависимость P_{th} от l . Кривая — расчет с $w_0 = 57$ мкм, точки — эксперимент.




Рис. 3

Рис. 3 Зависимость расходимости пучка Θ от величины l смещения кристалла при фиксированном числе аберрационных колец $N = 15$ (1) и $N = 5$ (2).

Разным значениям l соответствуют разные кривизны волнового фронта светового пучка. Это может вносить ошибки в определение w_0 , но, как видно из рис. 2, экспериментальная зависимость P_{th} от l симметрична с хорошей точностью, что указывает на то, что в исследованном интервале l изменение кривизны волнового фронта можно не принимать во внимание.

С увеличением w при фиксированной мощности возрастают времена T_1 и T_2 , т. е. замедляется переориентация директора. Этот результат полностью согласуется с [7], где установлена зависимость χ от P/P_{th} .

Расходимость пучка Θ (при фиксированном числе колец) с ростом $|l|$ уменьшается (рис. 3). Это связано с тем, что с ростом $|l|$ уменьшается поперечный градиент показателя преломления необыкновенной волны. Расходимость же пучка Θ пропорциональна градиенту показателя преломления [6]. С его уменьшением она, естественно, должна падать, что и наблюдалось экспериментально (рис. 3).

Авторы благодарны М.И. Ермиловой за помощь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китаева В.Ф., Золотько А.С., Соболев Н.Н. УФН, 138, 324 (1982).
2. Durbin S., Agakelian S.M., Shen Y.R. Phys. Rev. A, 47, 1411 (1981).
3. Золотько А.С. и др. Письма в ЖЭТФ, 32, 170 (1980).
4. Csillag L. et al. Mol. Cryst. Liq. Cryst., 84, 125 (1982).
5. П. де Жен. Физика жидкых кристаллов. М., Мир., 1977.
6. Золотько А.С. и др. ЖЭТФ, 81, 933 (1981).
7. Золотько А.С. и др. Письма в ЖЭТФ, 36, 66 (1982).
8. Золотько А.С. и др. Препринт ФИАН № 139, М., 1982.
9. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М., Наука, 1979.

Поступила в редакцию 18 декабря 1985 г.