

КРАЕВАЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ CdS ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ ГАЛЛИЯ И ИНДИЯ

А.Н. Георгобиани, А.Н. Грузинцев, З.П. Илюхина, А.В. Спицын,
И.М. Тигиняну

УДК 621.315.592

Исследовано влияние облучения ионами Ga^+ и In^+ на спектр зеленой фотолюминесценции сульфида кадмия. Получены сведения, свидетельствующие об участии галлия и индия в формировании центров зеленой фотолюминесценции CdS.

В зеленой области спектра излучения сульфида кадмия обычно выделяют две полосы (d , k) с максимумами бесфоновых линий при 2,395 и 2,415 эВ ($T = 20$ К) /1/. С увеличением температуры обе полосы смещаются в сторону низких энергий, но медленнее, чем ширина запрещенной зоны /2/. Вопрос о природе центров, ответственных за зеленую люминесценцию CdS, до сих пор остается дискуссионным /3, 4/. В данной работе исследуется влияние облучения ионами галлия и индия на спектр зеленой люминесценции сульфида кадмия.

Использованные образцы CdS представляют собой монокристаллические пластины n -типа проводимости, полученные методом пересублимации поликристаллического сульфида кадмия в потоке аргона. Их удельное сопротивление составляет $10^4 \div 10^5$ Ом·см при 300 К. Имплантация ионов галлия и индия с энергией 150 кэВ при дозе 10^{13} см $^{-2}$ осуществлялась на ускорителе тяжелых ионов производства фирмы "High Voltage Engineering Europa", при этом облучалась грань (1120) образцов. После имплантации образцы отжигались в течение 20 мин в потоке Ar при 300 °C. Фотолюминесценция возбуждалась линией 365 нм ртутной лампы HBO-500. В качестве спектрального прибора использовали монохроматор SPM-2; спектральное разрешение составляло 0,01 эВ.

Известно, что при температуре жидкого гелия в спектре краевой фотолюминесценции (ФЛ) сульфида кадмия преобладает d -полоса. С повышением температуры интенсивность d -полосы уменьшается, а k -полосы, наоборот, увеличивается (вплоть до 80 К) /5/. В связи с этим для изучения d -полосы ФЛ целесообразно выбирать температуру жидкого гелия, а для k -полосы — более высокие температуры (50 \div 80 К). Мы исследовали спектры ФЛ

CdS в интервале температур 6 ÷ 80 К.

На рис. 1 приведены спектры краевой люминесценции CdS ($T = 6$ К) после ионного внедрения. В спектрах необлученных сторон наблюдаются две экситонные линии и d-полоса ФЛ (кривая 1) с фононной структурой; бесфононный пик d-полосы расположен при энергии 2,396 эВ. Внедрение ионов галлия приводит к возрастанию интенсивности d-полосы почти на порядок величины (рис. 1а, кривая 2). В то же время имплантация ионов индия уменьшает интенсивность d-полосы (рис. 1б, кривая 2). В последнем случае наблюдается сдвиг абсолютного максимума кривой ФЛ в коротковолновую область, что можно объяснить увеличением относительного вклада k-полосы в спектр ФЛ после облучения ионами индия.




Рис. 1. Спектры ФЛ неимплантированной (1) и имплантированной (2) ионами Ga^+ (а) и In^+ (б) сторон монокристаллов CdS при $T = 6$ К

При температуре 50 К в спектре краевой ФЛ CdS преобладает k-полоса с бесфононным пиком при 2,41 эВ. На сторонах образцов, облученных ионами галлия, интенсивность k-полосы меньше, чем на необлученных, при этом становится заметным вклад d-полосы в спектр ФЛ (рис. 2а). Что касается внедрения ионов индия, то оно приводит к увеличению интенсивности k-полосы (рис. 2б).

Таким образом, внедрение различных ионов третьей группы (In и Ga) вызывает увеличение интенсивности различных полос ФЛ в зеленой области




Рис. 2. спектры ФЛ неимплантированной (1) и имплантированной (2) ионами Ga^+ (а) и In^+ (б) сторон CdS при $T = 50 \text{ К}$

сульфида кадмия. На легированных галлием сторонах обычно преобладает d-полоса свечения, а на обогащенных индием – k-полоса. Известно, что индий и галлий образуют мелкие электронные ловушки в CdS с глубинами залегания соответственно 0,03 и 0,01 эВ /6/. Можно было бы предположить, что доноры In_{Cd} и Ga_{Cd} образуют две серии DA-пар с акцепторным центром $\text{V}_{\text{Cd}}/4$ в решетке CdS. Однако в таком случае возникают затруднения в объяснении энергетического положения k- и d-полос (полоса, обусловленная DA-парами $\text{Ga}_{\text{Cd}}-\text{V}_{\text{Cd}}$, должна быть более коротковолновой, чем в случае пар $\text{In}_{\text{Cd}}-\text{V}_{\text{Cd}}$).

С другой стороны, не исключено, что галлий и индий участвуют в образовании комплексов $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{Ga}_{\text{Cd}}]$ и $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{In}_{\text{Cd}}]$ с минимально возможным расстоянием между составляющими дефектами. Расчет параметров комплексов подтверждает данную гипотезу.

Действительно, предположим, что d- и k-полосы ФЛ CdS обусловлены соответственно комплексами $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{Ga}_{\text{Cd}}]$ и $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{In}_{\text{Cd}}]$. В таком случае, зная энергетическое положение уровней изолированных центров V_{Cd} ($E_{\text{V}} + 0,3$ эВ) /7/, Ga_{Cd} и In_{Cd} , можно определить по модели Смирнова - Фирсова /8/ расстояние между составляющими центрами в комплексах. Получаются значения $R_1 = 4,25 \text{ \AA}$ для комплекса $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{Ga}_{\text{Cd}}]$ и $R_2 = 4,30 \text{ \AA}$ для $[\text{V}_{\text{Cd}}\text{In}_{\text{Cd}}]$, что достаточно хорошо совпадает с геометрическим расстоянием между соседними катионными узлами в решетке CdS ($4,13 \text{ \AA}$).

В заключение отметим, что на присутствие неконтролируемых примесей индия и галлия в исходных монокристаллах CdS указал масс-спектрометрический анализ, проведенный на установке "Lamma" производства фирмы "Leybold-Haereus" (ФРГ).

Поступила в редакцию 14 июня 1984 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Физика и химия соединений A^{II}B^{Y1}. М., Мир, с. 620, 1970.
2. R.E. Halsted, B. Segall, Phys. Rev. Letters, **10**, 392 (1963).
3. Н.А. Власенко и др., Опт. и спектр., **21**, вып. 4, 466 (1966).
4. Е.Ф. Гринь и др., ФТП, **14**, вып. 11, 2086 (1983).
5. L.S. Pedrotti, D.C. Reynolds, Phys. Rev., **119**, 1897 (1960).
6. И.Я. Городецкий и др., ФТП, **9**, в. 5, 986 (1975).
7. K.P. Tchakpele, J.P. Albert, C. Gout, Phys. Rev., B **27**, № 2, 1244 (1983).
8. В.М. Смирнов, О.Б. Фирсов, ЖЭТФ, **47**, 232 (1964).