

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ ZnSe
С ДЫРОЧНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Ю. В. Бочков, А. Д. Левит, Б. Н. Левонович,
Е. И. Панасюк, Н. В. Сердик

УДК 548.57

Методом пересублимации в потоке инертного газа были выращены кристаллы селенида цинка с дырочной проводимостью. По данным холловских измерений подвижность дырок при комнатной температуре составляла $15 - 20 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$, а концентрация – $(0,5 - 8) \cdot 10^9 \text{ см}^{-3}$.

Широкозонные соединения A_{-VI}^{II-VI} ($E_g > 2,4$ эВ) являются перспективными материалами для создания фотоэлектрических и светоизлучающих структур, применения в акустоэлектронике и лазерной технике /1/. Одной из основных проблем является управление величиной и типом проводимости, в особенности, получение материала с дырочной проводимостью. Известно, что при выращивании кристаллов широкозонных соединений A_{-VI}^{II-VI} основными традиционными методами получается высокоомный материал с электронным типом проводимости /2/.

Для реализации собственно-дефектной дырочной проводимости (СДДП) в кристалле, в принципе, необходимо сверхстехиометрическое содержание металлоида. Одним из способов получения СДДП в широкозонных кристаллах A_{-VI}^{II-VI} в настоящее время является обработка в паре металлоида /3/. Особый интерес представляет селенид цинка. Если для сульфидов минимально необходимое для перехода в область СДДП давление пара металлоида при температурах обработки значительно превышает давление насыщенного пара серы /3/, то в случае селенида цинка это величины, по-видимому, одного порядка.

Авторы работы /4/ получали селенид цинка с СДП обработкой в парах селена в температурном интервале 1010 – 1255 К. Высокотемпературными колловскими измерениями была зафиксирована дырочная проводимость в образцах, полученных в широком интервале давлений селена. Аналогичные результаты получены в работе /5/. Исходные кристаллы n-типа проводимости нагревали в течение 24 часов при температуре 973 – 1173 К в атмосфере насыщенных паров селена и затем закаливали. Результаты /4, 5/ соответствуют выводам /6/ о том, что существует широкая температурная область, в которой давление насыщенного пара селена превышает минимально необходимое давление металлоида для перехода селенида цинка к СДП. При этом с увеличением температуры минимально необходимая величина отношения $P_{\text{Se}_2}/P_{\text{Zn}}$ уменьшается.

Целью настоящей работы явилось выяснение возможности получения СДП при выращивании кристаллов селенида цинка. Для ZnSe существует, по-видимому, определенный интервал температур (выше 1000 К), в котором получение материала с СДП возможно и при кристаллизации из паровой фазы со сверхстехиометрическим содержанием селена. Очевидно, величина отношения $P_{\text{Se}_2}/P_{\text{Zn}}$ должна в этом случае с одной стороны превышать минимально необходимую для перехода в область СДП, и с другой – существенно не уменьшать скорости роста кристаллов.

Для выращивания кристаллов ZnSe нами был использован метод роста из паровой фазы посредством пересублимации в потоке инертного газа (аргона) /7/. Избыток селена в паровой фазе реализуется, по-видимому, следующим образом. Первоначально близкий к стехиометрии источник (поликристаллический ZnSe) в процессе пересублимации существенно меняет свой состав. Поскольку при температурах выше 1250 К парциальное давление цинка превышает давление селена в несколько раз /8/, источник в начале процесса обедняется цинком. На следующей стадии, создавая необходимое пересыщение понижением температуры зоны конденсации, можно выращивать кристаллы с достаточной скоростью в атмосфере с избыточным содержанием селена.

Аппарат для выращивания кристаллов был изготовлен из прозрачного кварцевого стекла. Рабочая зона представляла собой горизонтально расположенный цилиндр диаметром 40 мм и длиной 550 мм. Исходным материалом служил порошкообразный цинк селе-

нистый особой чистоты, соответствующий ЕГОС.035.011 ТУ. Загруженный аппарат несколько раз откачивался и промывался аргоном, а затем помещался в горизонтальную трехзонную печь. Точность регулирования температуры составляла $\pm 0,5$ К. Температура зоны источника составляла 1525 – 1535 К, зоны конденсации – 1410 – 1480 К. Расход аргона составлял 0,5 – 1 л/мин. Начальная скорость охлаждения аппарата вместе с печью составляла примерно 100 К/час, время охлаждения до комнатной температуры – 18 – 20 час.

В зоне конденсации в течение 5 часов вырастали светлозеленые кристаллы селенида цинка длиной до 15 мм. Отношение длины к наибольшему поперечному размеру составляло примерно 8 – 10. Скорость роста кристаллов составляла таким образом не менее 2 – 3 мм/час.

На этих кристаллах были исследованы фотолюминесценция (ФЛ) при температуре жидкого азота, термоэдс (ТЭДС) и эффект Холла. По данным ТЭДС все кристаллы обладали дырочной проводимостью. Такие же результаты были получены при холловских измерениях, причем подвижность дырок составила 15 – 20 см²/В·с, а их концентрация (0,5 – 8) · 10⁹ см⁻³. Следует отметить, что аналогичные результаты были получены в [5] при обработке монокристаллов ZnSe в паре металлоида и последующей закалке до комнатной температуры.

Для возбуждения люминесценции использовалась ксеноновая лампа типа ДКШ-1000, из спектра которой вырезалась область длин волн в районе 400 нм. При температуре жидкого азота кристаллы имели крайне слабую ФЛ, в спектре которой наблюдались две




Рис. I. Спектр ФЛ кристалла селенида цинка при температуре жидкого азота

полосы, 460 и 570 нм (рис. I). Полоса 570 нм, так называемая самоактивированная люминесценция, обусловлена комплексным центром, в который входит донор и вакансия цинка /9/, а коротковолновая (460 нм) – рекомбинацией свободного электрона и локализованной дырки /10/.

Авторы выражают благодарность А. Н. Георгобиани за плодотворные обсуждения полученных результатов и В. И. Прохоровой за помощь в выращивании кристаллов.

Поступила в редакцию
18 февраля 1983 г.

Л и т е р а т у р а

1. A. N. Georghianni, УФН, 113, 129 (1974).
2. M. P. Kulakov, в сб. "Проблемы физики и технологии широкозонных полупроводников", изд. ЛИИФ, Л., 1979 г., с. 48–70.
3. A. N. Georghianni, M. B. Kotlyarevskiy, там же, с. 71–88.
4. T. Kirk, M. Noges, J. Varvas, Phys. Stat. Sol. (a), 10, K27 (1972).
5. P. W. Yu, Y. S. Park, Appl. Phys. Lett., 22, 345 (1973).
6. A. Sakalas, Phys. Stat. Sol. (a), 27, 175 (1975).
7. Э. Калдис, в сб. "Рост кристаллов", "Мир", М., 1977 г., с. 122–127.
8. С. А. Медведев и др., Электр. техника, материалы, II, 87 (1980).
9. M. Yamaguchi, A. Yamamoto, M. Kondo, J. Appl. Phys., 48, 196 (1977).
10. P. J. Dean, J. L. Merz, Phys. Rev., 178, 1310 (1969).