

СОБСТВЕННЫЕ СПЕКТРЫ И СТРУКТУРА МОНОКРИСТАЛЛОВ ZnS:Cu,C1

Е. И. Панасюк, Л. Г. Суслина^{*)}, Д. Л. Федоров^{*)}

УДК 621.315.532.01:535

В работе проведены спектроскопические и микрорентгеноспектральные исследования монокристаллов ZnS:Cu,C1. Из анализа обнаруженных собственных (экситонных) спектров отражения сделан вывод о большой степени гексагональности кристаллов, которая связывается с наличием значительного количества активаторных центров Cu и C1.

Монокристаллы ZnS:Cu,C1 из-за их широкого применения в качестве люминофоров и электролюминофоров исследованы достаточно широко. Основное внимание уделялось изучению спектров, связанных с присутствием активатора в решетке сульфида цинка.

В настоящей работе проведено исследование собственных (экситонных) спектров этого вещества. Полученные данные в совокупности с результатами микрорентгеноспектральных исследований дали однозначную информацию о кристаллической структуре и распределении примесей в решетке ZnS.

Сульфид цинка может кристаллизоваться в кубической структуре сфалерита, гексагональной структуре вирпита или в "промежуточном" типе структуры с чередованием слоев, уложенных в кубической и гексагональной последовательности (кристаллы с дефектами упаковки, политипы). Как было установлено ранее /1,2/, сведения о кристаллической структуре ZnS могут быть получены из исследований экситонных спектров сульфида цинка. Так, по положению экситонных линий в спектре, их расщеплению и поляризации можно получить количественную информацию об анизотропии кристалла, то есть определить содержание гексагональной фазы в кристаллах ZnS /1/.

Изученные в работе монокристаллы ZnS:Cu,C1 были выращены сублимационным методом при температуре 1250-1270°C в атмосфере

^{*)} Физико-Технический институт АН СССР.

ре, содержащей 30% сероводорода и 70% хлористого водорода /3/. Оценки показали, что содержание хлора в кристаллах 10^{-2} ат.%, а меди – $5 \cdot 10^{-3}$ ат.%. Внешняя огранка выращенных кристаллов свидетельствовала об их анизотропии. Монокристаллы представляли собой призмы размером несколько мм^3 , при этом ребро пересечения их плоскостей скола [1120] (с углом пересечения 120°) образовывало направление оптической оси $\langle 0001 \rangle$.

Исследование спектров экситонного отражения проводилось при 77°K от плоскостей скола с использованием спектрографа ИСП-28 с линейной дисперсией 18 \AA/mm в исследуемой области и фотографической регистрацией спектра.

Проведенные исследования позволили обнаружить четкую экситонную структуру спектров отражения кристаллов. Спектр состоял из трех основных экситонных линий А ($\lambda = 3257,5 \text{ \AA}$) – поляризованной с электрическим вектором света Е, перпендикулярным оптической оси кристалла с, В ($\lambda = 3251,0 \text{ \AA}$) – поляризованной с $E \parallel c$ (рис. I), и более широкой линии С ($\lambda = 3193,2 \text{ \AA}$), поляризованной преимущественно с $E \parallel c$ (на рис. I не показана). Судя по расстоянию между линиями А и В в спектре, их положению и поляризации, в соответствии с данными предыдущих работ /1,2/, содержание гексагональной фазы в кристаллах можно оценить как $\approx 35\%$.

Следует при этом отметить, что ширина обнаруженных в этих кристаллах экситонных линий отражения не превышает таковую для нелегированных кристаллов ZnS, выращенных из расплава. Это говорит о том, что в этом случае не происходит значительного искажения кристаллической решетки. Этот факт, по-видимому, связан с тем, что ионы хлора, близкие по своему размеру к ионам серы, при замещении атомов серы не приводят к сильным нарушениям периодичности структуры; более того, они могут способствовать "залечиванию" собственных дефектов кристалла, вакансий ионов серы, которые всегда в значительных количествах присутствуют в этих кристаллах /3/.

В нелегированных кристаллах ZnS, выращенных указанным выше методом, содержание гексагональной фазы не превышает 10%. Наблюдаемую в нашем случае большую степень гексагональности (35%) следует связать с присутствием значительного количества примесных

центров Cu и Cl. Эти данные находятся в соответствии с результатами работ /2,3/, когда внедрение примеси вызывало увеличение доли гексагональности в кристалле ZnS. В этом явлении примесные




Рис. I. Микрофотограммы экситонного спектра отражения моно-
кристаллов ZnS:Cu,Cl с концентрациями Cu $\approx 5 \cdot 10^{-3}$ ат.-% и
Cl $\approx 10^{-2}$ ат.-%, T = 77°K

центры вызывают локальные искажения кристаллической решетки и тем самым приводят к "сбоям" в чередовании плотно упакованных слоев. При этом можно высказать общее соображение, что если для преимущественно кубической структуры этот "сбой" вызывает увеличение доли гексагонально упакованных слоев, то для кристаллов с преимущественно гексагональной решеткой он будет способствовать сдвигу структуры в сторону кубической. Последнее утверждение требует своей экспериментальной проверки.

На присутствие примесей Cu и Cl в решетке исследованных нами кристаллов сульфида цинка указывают проведенные микрорент-

геноспектральные исследования^{*)}. В этих опытах изучалось распределение интенсивности характеристического излучения $K_{\alpha}Cl$, $L_{\alpha}Cu$ при сканировании электронным зондом поверхности кристалла (плоскость [1120]). Исследования показали, что медь и хлор присутствуют в кристалле и распределены при этом во всем его объеме, о чем свидетельствует появление фона в распределении характеристического излучения этих элементов при перемещении электронного пучка по поверхности образца. При исследованиях можно было наблюдать также осаждение примесей в виде отдельных островков, размером $\approx 10 \text{ мкм}$, концентрация которых мала. Наличие таких образований связано с тем, что содержание меди в исследованных образцах ($\approx 5 \cdot 10^{-3} \text{ ат. \%}$) превышало предел ее растворимости в решетке сульфида цинка, который соответствует концентрации $\approx 10^{-3} \text{ ат. \%}$ /2/. Проведенный микрорентгеноспектральный анализ одного из таких островков показывает, что он состоит из меди и хлора (при этом концентрация цинка в нем мала), о чем свидетельствует появление максимумов на характеристической кривой излучения $K_{\alpha}Cl$ и $L_{\alpha}Cu$ и минимума на кривой $L_{\alpha}Zn$. Таким образом, результаты микрорентгеноспектральных исследований указывают на присутствие активаторных примесей меди и хлора как во всем объеме образца, так и осаждение их в виде отдельных вкраплений-островков.

В заключение отметим, что обнаруженная в легированных медью и хлором монокристаллах ZnS сильная анизотропия (35% гексагональной фазы) связана с присутствием в них большого количества ($10^{-2} - 10^{-3} \text{ ат. \%}$) активаторных центров, вызвавших локальные деформации кристаллической решетки и ее структурную перестройку.

В заключение авторы благодарят М. В. Фока за обсуждение.

Поступила в редакцию
15 января 1975 г.

^{*)} Авторы признателны С. Г. Конникову за съемку характеристических рентгеновских спектров. Эти исследования были проведены на микрорентгеновском анализаторе ИКА-5А.

Л и т е р а т у р а

1. Г. Л. Бир, Г. Е. Никус, Л. Г. Суслина, Д. Л. Федоров, Е. Б. Шадрин. ФТГ. 13, 355I (1971).
2. L. G. Suslina, D. L. Fedorov. Phys. Stat. Sol., 21, 389 (1974).
3. З. П. Илюхина, Е. И. Панасик, Е. Ф. Тунишская, Т. Ф. Филина. Линнеосцепция и нелинейная оптика, 59, 38 (1972).