

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТЫ ЭЛЕКТРОН-ФОНОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО КУЛОНОВСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ТИТАНА, ВАНАДИЯ И НИОБИЯ

И. Л. Маш, Г. П. Мотулович

Исследование оптических свойств металлов позволяет получить концентрацию электронов проводимости. В работах /1,2/ было показано, что оптические исследования, дающие концентрации электронов проводимости N , измерения статической проводимости σ_0 и отношения сопротивления к сопротивлению при температуре T , где T – температура порядка дебаевской, позволяют получить константу электрон-фононного взаимодействия λ_{ep} . При этом используются следующие соотношения:

$$\lambda_{ep} = \frac{\hbar v_{ep}}{2\pi kT}, \quad \sigma_0 = \frac{e^2 N}{\pi(v_{ep} + v_{ed})}, \quad \frac{R_{osc}}{R} = \frac{v_{ed}}{v_{ep} + v_{ed}}.$$

Дополнив эти исследования измерением температуры Дебая θ_D и температуры перехода в сверхпроводящее состояние T_c , можно вычислить эффективный кулоновский потенциал μ^* , используя формулу Макмиллана /3/

$$T_c = \frac{\theta_D}{1,45} \exp \left\{ - \frac{1,04(1 + \lambda)}{\lambda - \mu^*(1 + 0,62\lambda)} \right\}.$$

Обе указанные константы имеют большое значение в теории сверхпроводимости. Мы вычислили их для T_1 , v и μ^* и проанализировали точность, с которой они могут быть получены в настоящее время.

Результаты вычисления λ_{ep} и μ^* приведены в таблице, в которой даются также исходные величины N , σ_0 , θ_D и T_c . Величина σ_0 – проводимость, отнесенная к "идеальному металлу", у которого $v_{ed} = 0$. Частота соударений электронов с фононами v_{ep} определяется

через σ_0^* по формуле

$$\nu_{ep} = \frac{\sigma_{ep}^2 N}{\sigma_0^* m}$$

Таблица

Константа электрон-фононного взаимодействия λ_{ep} и эффективный кулоновский потенциал μ^* для T_1 , V и N .

	T_1	V	N
$n, 10^{22} \text{ см}^{-3}$ Литература	$0,63 \pm 0,05$ 4	$2,00 \pm 0,07$ 5	$4,49 \pm 0,06$ 6
$\sigma_0^*, 10^{16} \text{ сек}^{-1}$ Литература	$2,14 \pm 1,75$ 7	$4,49 \pm 3,74$ 7,5	$6,82 \pm 6,06$ 7,6
$\nu_{ep}, 10^{14} \text{ сек}^{-1}$	$0,67 \pm 0,98$	$0,49 \pm 1,40$	$1,65 \pm 1,90$
λ_{ep}	$0,285 \pm 0,40$	$0,41 \pm 0,58$	$0,68 \pm 0,79$
σ_D, σ_K Литература	428 3	399 3	277 3
T_c, σ_K Литература	0,39 3	5,3 3	9,2 3
μ^*	$0,05 \pm 0,15$	$0,03 \pm 0,12$	$0,07 \pm 0,12$

Для σ_0^* имеется в литературе большой разброс. Мы привели крайние значения, относящиеся к "хорошим" образцам. Ошибка в N , а также, что более существенно, разброс значений для σ_0^* приводят к разбросу значений для λ_{ep} , ν_{ep} и μ^* . В таблице приведены крайние значения указанных величин. Из таблицы следует, что $\mu^* \ll \lambda_{ep}$ для всех трех металлов. При современном состоянии эксперимента λ_{ep} можно определять с точностью около 30%, что дает большую ошибку в μ^* , около 100%. Однако даже крайние значения μ^* для V и N меньше величины 0,13, которая обычно принимается в теоретических расчетах для переходных металлов /3/.

Поступила в редакцию
9 января 1973 г.

Л и т е р а т у р а

1. J. J. Hopfield. Comm. Sol. St. Phys., 2, 48 (1970).
2. Е. Г. Максимов, Г. П. Мотулевич. ЖЭТФ, 61, 414 (1971).
3. W. L. McMillan. Phys. Rev., 167, 331 (1968).
4. И. Д. Маш, Г. П. Мотулевич. ЖЭТФ, 63, 985 (1972).
5. А. И. Головашкин, И. Д. Маш, Г. П. Мотулевич. Краткие сообщения по физике, 2, 51 (1970).
6. А. И. Головашкин, И. Е. Леконина, Г. П. Мотулевич, А. А. Шубин. ЖЭТФ, 56, 51 (1969).
7. М. А. Филипп, Е. Д. Семенова. Свойства редких элементов. Изд. черной и цветной металлургии, Москва, 1953 г.