

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ВТОРИЧНЫХ РАДИАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ  
В КРЕМНИИ Р-ТИПА

В. С. Вавилов, Б. Н. Мукашев, А. В. Спицын

К настоящему времени выполнено сравнительно мало работ по изучению взаимодействия простейших дефектов с примесями и выяснению их роли в образовании вторичных дефектов в кремнии р-типа /1/. Данная работа была предпринята с целью получения дополнительных сведений о природе вторичных радиационных нарушений в этом материале.

Образцы кремния р-типа с содержанием кислорода  $\sim 10^{15} \text{ см}^{-3}$ , легированные бором, алюминием или галлием, облучались при  $78^{\circ}\text{K}$  электронами с энергией 1,5 мэв, а затем подвергались изохронному отжигу в интервале температур  $78 + 700^{\circ}\text{K}$ . Сведения об отжиге и уровнях радиационных дефектов получались из анализа данных о концентрации носителей, определявшейся, в свою очередь, с помощью измерений эффекта Холла и электропроводности.

Прежде всего была исследована зависимость концентрации удаленных носителей (измеренной при  $78^{\circ}\text{K}$ ) от температуры отжига. Во всех случаях наблюдалась стадия восстановления концентрации носителей около  $180^{\circ}\text{K}$ , которая, по-видимому, связана с отжигом нейтральной вакансии /2/ (рис. I). В низкотемпературной области  $380^{\circ}\text{K}$  обнаружено три стадии отжига. Особенно сильно выражена стадия отжига, лежащая в интервале  $380+500^{\circ}\text{K}$  для образцов, легированных бором, и в диапазоне  $460+560^{\circ}\text{K}$  для образцов, легированных алюминием или галлием. Анализ этих стадий отжига показал, что восстановление концентрации дырок достаточно хорошо описывается уравнением для квази-химических реакций в предположении кинетики первого порядка. Энергия активации, определенная из кривых отжига, оказалась равной  $0,42 \pm 0,06$  эв (для образцов, легированных бором),  $0,66 \pm 0,06$  эв (для образцов, легированных галлием) и  $0,77 \pm 0,06$  эв

(для образцов, легированных алюминием). Данная зависимость от ко-  
валентного радиуса примеси подобна той, которую наблюдали Хира-  
та и др. /3/ в кремнии p-типа для отжига комплексов вакансия -




Рис. I. Изохронный отжиг образцов кремния, полученного методом  
бестигельной зонной плавки ( $\rho \sim 20$  ом. см)  $T_{\text{обн}} = 78^{\circ}\text{K}$ ;  $T_{\text{изм}} = 78^{\circ}\text{K}$ ;  
 $\Phi = 5,4 \cdot 10^{15}$  эл/см $^2$ . 1 - основная примесь - бор; 2 - основная при-  
месь - алюминий; 3 - основная примесь - галлий.

донарная примесь. В кремни p-типа влияние размеров атомов  
акцепторной примеси на процессы отжига обнаружено впервые.

Для выяснения энергетического положения уровней дефектов,  
отжигающихся при температурах выше  $380^{\circ}\text{K}$ , проводилось измерение  
температурной зависимости концентрации дырок в диапазоне  $78 + 380^{\circ}\text{K}$ .  
Кривые, независимо от типа легирующей примеси, имели вид, показан-  
ный на рис. 2 (кривая 2). Анализ показал наличие уровней  $E_v +$   
 $+(0,28 \pm 0,02)$  эв и  $E_v + (0,45 \pm 0,02)$  эв. После отжига при темпе-  
ратуре  $560^{\circ}\text{K}$  дефекты, соответствующие уровню  $E_v + (0,45 \pm 0,02)$   
эв, исчезали (рис. 2). Отсюда можно было сделать вывод, что де-  
фектам, у которых энергия активации для отжига зависит от разме-  
ров атомов легирующей примеси, принадлежит уровень  $E_v + (0,45 \pm$   
 $\pm 0,02)$  эв.

Представляет интерес сравнить наши данные с результатами других работ. В. С. Бавиловым и др. /4/ при исследовании спектров фотопроводимости в "сверхчистом" кремни р-типа (остаточная концентрация бора (5 - 10).  $10^{12} \text{ см}^{-3}$ ) был обнаружен единственный уровень в запрещенной зоне кремния  $E_v + 0,45$  эв. Поэтому появ-




Рис. 2. Температурная зависимость концентрации дырок для образцов кремния, легированных алюминием.  $\Phi = 5,4 \cdot 10^{15}$  эл/ $\text{cm}^2$ . 1 - до облучения; 2 - после отжига при  $380^\circ\text{K}$ ; 3 - после отжига при  $560^\circ\text{K}$ .

ление этого уровня было связано с атомами бора. Уоткинсом /5/ было показано, что в кремни р-типа, легированном алюминием, при облучении возникают центры (атом алюминия - вакансия), температура отжига которых находится в области  $480 + 560^\circ\text{K}$ , т.е. совпадает с интервалом рассматриваемой стадии в образцах, легированных алюминием.

Следовательно, одинаковое энергетическое положение уровней дефектов, зависимость энергии активации отжига от размеров атомов акцепторной примеси и сравнение с результатами работ /4/, /5/ указывает на то, что эти дефекты представляют комплекс вакансия - акцепторная примесь.

Дефекты, отыкающиеся при  $580^\circ\text{K}$ , которым принадлежит уровень  $E_v + (0,28 \pm 0,28)$  эв, представляют собой дивакансии и К-центры /6/, /7/.

Поступила в редакцию  
5 июня 1972 г.

## Л и т е р а т у р а

1. H. Stein. *Radiation Defects in Semiconductors*, Ed. J. Corbett and G. Watkins (Gordon and Breach, Science Publishers, 1971), p.125.
2. G. Watkins. *J. Phys. Soc. Japan*, 18, Suppl. 11, 22 (1963).
3. M. Hirata et al. *J. Phys. Soc. Japan*, 27, 405 (1969).
4. B. С. Вавилов и др. *ФТТ*, 7, 503 (1965).
5. G. Watkins. *Phys. Rev.*, 155, 802 (1967).
6. G. Watkins and J. Corbett. *Phys. Rev.*, 136, A543 (1965).
7. N. Almeleh and B. Goldstein. *Phys. Rev.*, 149, 687 (1966).